

# AQUA STAIN

## Водоразбавляемый защитный состав

### ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный водоразбавляемый состав для защиты наружных деревянных поверхностей.

### СВОЙСТВА

- содержит эффективные компоненты, обеспечивающие защиту от влаги, биологических поражений и грязи, за счет глубокого проникновения состава в древесину
- состав может быть использован как в качестве грунтовочного антисептика в системах окраски, так и в качестве самостоятельного покрытия для временной (транспортной) защиты деревянных конструкций. Бесцветный состав не защищает древесину от воздействия УФ-излучения!
- уменьшает растрескивание древесины за счет снижения водопоглощения обработанной древесины
- быстрое время высыхания

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для защиты различных наружных деревянных конструкций: оконных рам, наружных дверей, стеновых панелей, бревенчатых поверхностей, дощатых деревянных фасадов, фасадов из клееного бруса. Не рекомендуется для террас и наружных настилов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля нелетучих веществ 10±3%

Массовая доля нелетучих веществ 11±3%

Плотность 1.00 кг/л

Разбавитель Вода

Метод нанесения Окувание, кисть, распыление

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

	Рекомендуемая толщина пленки*		Теоретический расход*
	Толщина мокрой пленки (ТМП)	Толщина сухой пленки (ТСП)	
Грунтовочное покрытие	80÷120 мкм	не измеряется	12÷14 м <sup>2</sup> /л
Самостоятельное покрытие	2 x 80÷120 мкм	не измеряется	6-7 м <sup>2</sup> /л

\* Данные приведены для неразбавленного состава. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



Время высыхания

Показатель (при ТМП = 80÷120 г/м <sup>2</sup> )	Температурный диапазон	
	+ 20°C	+ 40°C
До шлифования и перекрытия	1 час	30 мин

*\* Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.*

Цвет

Бесцветный. При необходимости, может колероваться в лессирующие оттенки. База ЕС.

Блеск

Матовый

Фасовка

0,9 л, 4,5 л, 9 л, 18 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка  
поверхности**

Очистить деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синевы и посторонних включений. Перед нанесением рекомендуется выполнить предварительное шлифование абразивным материалом с зернистостью P120÷P150. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль. Влажность древесины не должна превышать 20%.

**Условия при  
нанесении**

Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. В процессе нанесения и сушки температура защитного состава, воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +15°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Покрытие можно сушить в естественных условиях или с использованием сушильной камеры.

**Рекомендованные  
финишные покрытия**

**TIMBER COLOR, TIMBER FLEX, TIMBER PAINT, WATERCOLOR.**

**Нанесение\***

Перед применением защитный состав тщательно перемешать, избегать пенообразования. Продукт рекомендуется использовать без разбавления. После перемешивания выдержать продукт перед нанесением не менее 10 минут.

**Безвоздушное распыление:**

Рекомендуемый диаметр сопла: 0,009"÷0,015"

(угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции). Давление: 80÷160 бар.

**Комбинированное распыление:**

Рекомендуемый диаметр сопла: 0,009"÷0,015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции). Давление: 40÷120 бар.

Вспомогательное давление воздуха: 1÷3 бар.

**Пневматическое распыление:**

Рекомендуемый диаметр дюзы: 1,0÷1,4 мм. Давление: 1,5÷3 бар.

**Нанесение окунаем:** продукт готов к использованию.

**Кисть:** продукт готов к использованию.

*\* Выбор конкретных параметров нанесения (давление, типоразмер сопла и т.д.) зависит модели применяемого окрасочного оборудования и производственного процесса.*

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



**Очистка  
инструментов**

Вода

**Срок годности**

12 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой таре. Беречь от мороза!

**Охрана труда и техника  
безопасности**

Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

**Только для профессионального и промышленного применения!**

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.