



TIMBER COLOR

Водоразбавляемая финишная лессирующая фасадная лазурь

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная водоразбавляемая колеруемая фасадная лазурь для наружных деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА

- не образует на поверхности древесины сплошной пленки
- придаёт поверхности древесины влаго- и грязеотталкивающие свойства
- содержит натуральный воск
- снижает вероятность растрескивания древесины
- рекомендована в качестве финишного покрытия в системе с защитным составом AQUA STAIN
- быстрое время высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется применять в колерованном виде для защитно-декоративной отделки наружных бревенчатых, пиленых и строганых деревянных поверхностей в системе с защитным составом AQUA STAIN. Не рекомендуется применять на горизонтальных поверхностях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля нелетучих веществ $28 \pm 3\%$

Массовая доля нелетучих веществ $30 \pm 3\%$

Плотность 1.05 кг/л

Разбавитель Вода. Не более 10% по объёму.

Метод нанесения Безвоздушное и комбинированное (AirMix) распыление. Кисть.

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Назначение	Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
	Толщина мокрой пленки (ТМП)	Толщина сухой пленки (ТСП)	
Финишное покрытие	100 мкм	30 мкм	9 м ² /л

* Данные приведены для неразбавленного состава. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

**Время высыхания**

Показатель (при ТМП = 100 мкм)	Температурный диапазон	
	+ 23°C	+ 35°C
Межслойная выдержка	1 час	30 минут
до степени 3 (ГОСТ 19007)	не более 4 часов	не более 1,5 часов

** Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.*

Цвет

База ЕС. Колеруется по различным картам и каталогам цветов лессирующих антисептиков.

Блеск

Полуматовый.

Фасовка

0,9 л, 4,5 л, 9 л, 18 л

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка
поверхности**

Очистить загрунтованную поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. При необходимости, выполнить предварительное шлифование абразивным материалом с зернистостью P150÷P180. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.

**Условия при
нанесении**

Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. В процессе нанесения и сушки температура ЛКМ, воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Покрытие можно сушить в естественных условиях или с использованием сушильной камеры.

**Рекомендованные
грунтовочные
покрытия**

AQUA STAIN.

Нанесение

Перед применением лазурь тщательно перемешать, избегать пенообразования. Продукт рекомендуется использовать без разбавления. При нанесении распылением продукт допускается разбавлять водой на 5÷10% по объёму. После перемешивания выдержать продукт перед нанесением не менее 10 минут.

Безвоздушное распыление:

Рекомендуемый диаметр сопла: 0,011"÷0,015"

(угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции). Давление: 100÷160 бар.

**Комбинированное распыление:**

Рекомендуемый диаметр сопла: 0,013"÷0,015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции). Давление: 100÷160 бар. Вспомогательное давление воздуха: 1÷3 бар.

Кисть: продукт готов к использованию.

** Выбор конкретных параметров нанесения (давление, типоразмер сопла и т.д.) зависит от модели применяемого окрасочного оборудования и производственного процесса.*

Очистка инструментов

Вода

Срок годности

12 месяцев со дня изготовления в заводской не вскрытой таре. Беречь от мороза!

Охрана труда и техника безопасности

Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Только для профессионального и промышленного применения!